

# PEFLEX PARKE



İzocam Peflex Parke, parke altlarında yüzey düzleştirici ve ayırıcı tabaka olarak kullanılan levha şeklinde polietilen köpük malzemedir. Özellikleri sayesinde parkelerin betondan ve alt katlardan gelecek nemden etkilenmesini engeller.

## Uygulama

İzocam Peflex Parke, parke döşenecek zemine düzgün bir şekilde yerleştirilir. Zeminde çok büyük dalgalanmalar varsa bu bölgelerde iki kat uygulama yapılabilir. İki katla giderilemeyecek kadar fazla dalgalanma varsa zemin tekrar teraziye alınmalıdır.

Kalınlık (mm)	Genişlik x Uzunluk (m)	Paket (m <sup>2</sup> )
1	1 x 300	300
2	1 x 150	150
3	1 x 100	100
4	1 x 75	75
5	1 x 60	60



- Çok esnek
- Isı yalıtımı
- Uzun ömürlü
- Su ve buhar direnci
- CFC içermez



## İzocam PEflex Parke

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım					Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Poliyeten Köpük					-	-
Uzunluk	l	m	300	150	100	75	60	± 1,5 %	-
Genişlik	b	mm	1000					± 2%	-
Et Kalınlığı	d <sub>b</sub>	mm	1	2	3	4	5	± 1 *	-
Hizmet Sıcaklığı	-	°C	-45 / 80					-	-
Su Buharı Difüzyon Direnci	μ	-	≥ 3000					-	TS EN 12086
Su Emme	-	%	0,25					-	ASTM D 1056
UV Direnci	-	-	İyi					-	-
Esneklik	-	-	Çok İyi					-	-
Küf Oluşumu	-	-	Yoktur					-	-
Ambalajlama	-	-	PE Torba					-	-

\* 1 ve 2 mm kalınlıklar için kalınlık toleransı ± 0,5 mm'dir.

### Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havalarda yükleme kapalı alanda yapılmalı.
- Yükleme ve boşaltma iki kişi tarafından yapılmalı.
- Sevkiyat esnasında kesinlikle branda örtülmeli.
- Kamyon kasasına dizilen poşetler halat ile kasaya bağlanırken, köşelerde halatın mamülü ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalıdır.
- Sadece arka kapak açılarak boşaltma yapılmalı.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalı.
- Poşetler üst üste en çok 4 sıra konulmalı.
- Poşetler dikey konumda konulmamalı.
- Poşetlerin üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Kamyon üzerinden iterek ya da yere atarak boşaltma yapılmamalı.
- Üstüne branda örtülmemiş ve halat çekilmemiş kamyon hareket ettirilmemeli.
- Ürünler güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı.
- Depolama alanı kaygan olmamalı.
- Depo alanı iç sıcaklığının 35 °C'yi aştığı durumlarda depo havalandırılmalı.
- Kamyon uzun süre hareketsiz bekletilecekse gölgede bekletilmeli.
- Ürünler aydınlatma lambalarından asgari 3 mt mesafede olmalı.



TRPEFP2016/01